

# Ampatex® Resano®

Feuchtevariable  
Dampfbremse

Pare-vapeur à  
diffusion variable

Freno vapore a  
diffusione variabile

**150 cm x 50 m = 75 m<sup>2</sup>**

inkl. 50 lfm Systemklebeband

avec 50 m<sup>1</sup> de ruban adhésif

incl. 50 m<sup>1</sup> di nastro adesivo

**Ampacoll® XT 60 mm**


**10**  
Jahre Garantie\*  
Ans Garantie  
Anni Garanzia

**innen**  
intérieur  
interno

**s<sub>D</sub>: 0.90 – 6.00 m** feuchtevariabel ■ à diffusion variable ■ a diffusione variabile

Technische Angaben	Données techniques	Dati tecnici		
Rollenmasse	Dimension des rouleaux	Dimensioni dei rotoli		
Länge	Longueur	Lunghezza	50 m	EN 1848-2
Breite	Largeur	Larghezza	1.5 m	EN 1848-2
Fläche	Surface	Superficie	75 m <sup>2</sup>	
s <sub>D</sub> -Wert	Valeur s <sub>D</sub>	Valore s <sub>D</sub>	0.90–6.00 m	EN ISO 12 572
Gewicht	Poids	Peso	130 g/m <sup>2</sup>	EN 1849-2
Dicke	Epaisseur	Spessore	0.37 mm	EN 9073-2
Reissfestigkeit	Résistance à la déchirure	Resistenza allo strappo		
längs	sens longitudinal	longitudinale	180 N/5 cm	EN 12 311-2/A
quer	sens transversal	trasversale	160 N/5 cm	EN 12 311-2/A
Reissdehnung	Allongement à la déchirure	Allungamento allo strappo		
längs	sens longitudinal	longitudinale	30%	EN 12 311-2/A
quer	sens transversal	trasversale	25%	EN 12 311-2/A
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	Résistance à la déchirure (au clou)	Resistenza allo strappo (chiodi)		
längs	sens longitudinal	longitudinale	180 N	EN 12 310-1
quer	sens transversal	trasversale	180 N	EN 12 310-1
Brandkennziffer	Classe incendie	Indice d'incendio	5.3	VKF
Brandverhalten	Réaction au feu	Comportamento al fuoco		EN ISO 11 925-2:2002
Klassierung nach	Classement selon	Classificazione secondo	E	EN 13 501-1
Wasserdichtheit	Résistance à la pénétration de l'eau	Resistenza alla penetrazione dell'acqua	bestanden existant superato	EN 1928:2001
Freibewitterungszeit (Wochen)	Stabilité aux UV (semaines)	Esposizione alle intemperie (settimane)	1	
Mindestdachneigung	Pente de toit minimale	Pendenza minima del tetto	10°	
Überlappungsbreite	Largeur de recouvrement	Larghezza della sovrapposizione	10 cm	
Scherwiderstand der Fugennähte	Résistance au cisaillement des joints	Resistenza alla forza di taglio dei giunti	55 N	EN 12 317-2
Widerstand gegen Stossbelastung	Résistance aux charges d'impact	Resistenza agli urti	20 mm	EN 12 691
Dauerhaftigkeit gegen Alterung	Résistance au vieillissement	Resistenza all'invecchiamento	bestanden existant superato	EN 1928:2001
Dauerhaftigkeit gegen Chemikalien	Résistance aux agents chimiques	Resistenza agli agenti chimici	bestanden existant superato	EN 13 984:2004/C
Produkttyp	Type de produit	Tipo di prodotto	A	

\* Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz auch die Ein- und Ausbaukosten sowie Folgeschäden sind gedeckt. ■ Les produits Ampack sont synonymes de sécurité. La garantie couvre non seulement le remplacement des matériaux, mais également les frais. ■ La sicurezza fa parte del sistema Ampack. La garanzia Ampack non copre unicamente il materiale sostitutivo, bensì anche i costi di rimozione e di posa.



Ampack S.A.R.L.  
8, rue Montrieux  
F-25300 Pontarlier  
Tél. 03 81 39 20 45 • Fax 03 81 46 87 02  
ampack@ampack.fr  
www.ampack.fr

Ampack Handels GmbH  
Industriezentrum NÖ Süd  
Strasse 2 • Objekt M 06  
A-2355 Wiener Neudorf  
Tel. 02236 46805 • Fax 02236 660257  
ampack@ampack.at • www.ampack.at

Ampack Bautechnik GmbH  
Alte Biberacher Strasse 5  
D-88447 Warthausen  
Tel. 07351/1981-0 • Fax 07351/198150  
ampack@ampack.de  
www.ampack.de

Ampack AG  
Seebleichstrasse 50  
Postfach • CH-9401 Rorschach  
Tel. 071 858 38 00 • Fax 071 858 38 37  
ampack@ampack.ch  
www.ampack.ch



